



RW-Deponiematerial (Haldensilikat)

Feuchte, pelletierte Kieselsäure.

Typische chemische Analyse
(wasserfreie Substanz)

% SiO ₂ (diff)	96,00	min. 94,50
% Fe ₂ O ₃	0,05	max. 0,25
% Al ₂ O ₃	0,25	max. 0,50
% CaO	0,25	max. 0,35
% MgO	0,35	max. 0,50
% K ₂ O	0,90	max. 1,50
% Na ₂ O	0,10	max. 0,20
% Glühverlust (1273 K)	1,50	max. 2,00

Alle Daten sind Richtwerte, die auf RW silicium-Testmethoden basieren und einer produktionsbedingten Toleranz unterliegen.

Ansprechpartner Vertrieb

Herr C. Lengdobler

Tel.: +49(0)8531/702-33

Fax.: +49(0)8531/702-99

E-Mail: c.lengdobler@silicium.de

Lieferwerk



RW silicium GmbH

Wöhlerstr. 30

Postfach 1147

p/o-box 1147

D-94060 Pocking

D-94052 Pocking