Produktspezifikation
Technical data sheet

Silicium-Metall
Silicon-Metal

	% Si min.	% Fe max.	% Al max.	% Ca max.	ppm P max.
553	98,50	0,50	0,50	0,30	-
441	99,00	0,40	0,40	0,10	-
3303	99,00	0,30	0,30	0,03	auf Anfrage *on demand*
2202	99,50	0,20	0,20	0,02	

Besondere Grenzwerte sowie P-arme Siliciumqualitäten (≤ 25 ppm) nach Vereinbarung.
„2202“ und „3303“ sind auch als „Silcocast“-Qualität (scheibenförmige bis zu 10 mm dicke Siliciumplatten) verfügbar.
Special tolerance ranges and P-poor qualities (≤ 25 ppm) by agreement.
“2202” and “3303” are also available as “Silcocast”-quality (up to 10 mm thick silicon plates).

Körnung **10 – 100 / 150 mm, andere Körnungen auf Anfrage**
Sizing *other sizing on request*

Verpackung **Big Bags, Big Bags auf Einwegpaletten, lose im Kipp-LKW**
Packing *Big bags, big bags on pallets, in bulk by lorry*

Im Übrigen gelten die technischen Lieferbedingungen für Silicium gemäß DIN 17560-2 (Februar 2004).
Incidentally, the technical specifications for silicon-metal in accordance with DIN 17560-2 (February 2004) are valid.

Ansprechpartner Vertrieb
Contact Sales

Frau G. Bauer
Tel.: +49(0)8531/702-36
Fax.: +49(0)8531/702-99
E-Mail: g.bauer@silicium.de

Lieferwerk
Delivery plant

RW **silicium** GmbH
Wöhlerstr. 30
D-94060 Pocking

Postfach 1147
p/o-box 1147
D-94052 Pocking