

Silicium-Metall *Silicon-Metal*

	% Si min.	% Fe max.	% Al max.	% Ca max.	ppm P max.
97	97,00	0,50	1,50	1,50	typische Werte typical values
553	98,50	0,50	0,50	0,30	-
441	99,00	0,40	0,40	0,10	-
3303	99,00	0,30	0,30	0,03	auf Anfrage on demand
2202	99,50	0,20	0,20	0,02	

Besondere Grenzwerte sowie P-arme Siliciumqualitäten (≤ 25 ppm) nach Vereinbarung.
„2202“ und „3303“ sind auch als „Silcicast“-Qualität (scheibenförmige bis zu 10 mm dicke Siliciumplatten) verfügbar.

Special tolerance ranges and P-poor qualities (≤ 25 ppm) by agreement.

“2202” and “3303” are also available as “Silcicast”-quality (up to 10 mm thick silicon plates).

Körnung **10 – 100 / 150 mm, andere Körnungen auf Anfrage**
Sizing other sizing on request

Verpackung **Big Bags, Big Bags auf Einwegpaletten, lose im Kipp-LKW**
Packing Big bags, big bags on pallets, in bulk by lorry

Im Übrigen gelten die technischen Lieferbedingungen für Silicium gemäß DIN 17560-2 (Februar 2004).
Incidentally, the technical specifications for silicon-metal in accordance with DIN 17560-2 (February 2004) are valid.

Hersteller **Lieferwerk**
Manufacturer Delivery plant

 **RW silicium GmbH**

Wöhlerstr. 30
D-94060 Pocking

E-Mail: c.lengdobler@silicium.de
Web: www.silicium.de